

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

PrimaRoad AVIALINE

Код продукта: IS-0940-XXXX-X
Актуализировано: 31.10.2022

Краска для маркировки цементобетонных и асфальтобетонных покрытий аэродромов.

- Обладает повышенной прочностью и устойчивостью к истиранию
- Высокая скорость образования сухой пленки
- Устойчива к воздействию ультрафиолета
- Имеет повышенные защитные свойства к воздействию воды и солей
- Готова к использованию

1. ПРИМЕНЕНИЕ:

Краска PrimaRoad AVIALINE предназначена для нанесения линий безопасности с повышенной износостойкостью на проезжей части автомобильных дорог общего пользования с интенсивным движением по асфальтобетонным и цементобетонным покрытиям, для нанесения маркировочных покрытий на территории аэродромов гражданской авиации РФ, а также для окраски промышленных бетонных полов. Краска PrimaRoad AVIALINE может использоваться со стеклошариками на неосвещенных участках дорог, соответствует требованиям ГОСТ Р 52575-2021 и ГОСТ 32830-2014.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Цвет	: белый, желтый, красный , черный. (по требованию клиента возможна колеровка по каталогу RAL).
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, не более	: 15 мин.
Массовая доля нелетучих веществ, не менее	: 70 %.
Адгезия пленки к стеклу, балл, не более	: 2.
Плотность, не менее	: 1,5 г/см ³ .
Рекомендованная толщина покрытия	: 300 мкм по мокрой пленке.
Практический расход	: 400 - 900 г/м ² в зависимости от категории дороги (интенсивности движения), состояния поверхности ее покрытия и типа линий.
Срок хранения	: не менее – 12 месяцев при хранении в заводской неповрежденной упаковке в сухом прохладном месте.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:

Способы нанесения	: маркировочными машинами или вручную кистью/валиком.
Подготовка материала	: перед применением тщательно перемешать. При необходимости краску можно разбавить комплекующимся растворителем (разбавителем) PrimaRoad Thinner в количестве не более 3% от массы.
Рекомендованная толщина слоя	: по мокрой пленке должна быть не менее 300 мкм.
Рекомендованные параметры оборудования	: - диаметр сопла 0,021 – 0,027 дюйма. - рабочее давление 140 – 180 бар, в зависимости от выбранного сопла.
Параметры нанесения	: разметку следует наносить в сухую погоду по сухому, очищенному от грязи, пыли, песка и масел дорожному покрытию при установившейся температуре воздуха и покрытия не ниже + 5°C и не выше +35°C и влажности воздуха не более 85%.

Дополнительные параметры нанесения

Не рекомендуется производить разметку на свежееуложенных дорожных покрытиях, а также на асфальтобетонных дорожных покрытиях при наличии выпотевания битума более 50 % от общей площади покрытия, так как эмаль (краска) на этих участках может пожелтеть.

: нанести световозвращающие стеклянные шарики диаметром от 100 до 600 мкм из расчета 200-400 г/м² для повышения видимости дорожной разметки в темное время суток на свеженанесенную полосу разметки (но не позднее 5 с.)

4. БЕЗОПАСНОСТЬ:

- Материал огнеопасен!
- Не работать вблизи открытых источников огня.
- Для защиты рук применять резиновые перчатки.
- Транспортировать и хранить эмаль в плотно закрытой таре вдали от отопительных приборов, при температуре не ниже - 40°C и не выше +30°C.

5. СЕРТИФИКАТЫ И ОДОБРЕНИЯ:

Декларация соответствия ЕАЭС № RU Д- RU.PA03.B.24991/22 до 21.04.2027 г.

Заключение АО «ПИ и НИИ ВТ «Ленаэропроект» PrimaRoad AVIALINE белого цвета до 13.12.2024 г.

Заключение АО «ПИ и НИИ ВТ «Ленаэропроект» PrimaRoad AVIALINE красного цвета до 13.12.2024 г.

Заключение АО «ПИ и НИИ ВТ «Ленаэропроект» PrimaRoad AVIALINE черного цвета до 13.12.2024 г.

Заключение АО «ПИ и НИИ ВТ «Ленаэропроект» PrimaRoad AVIALINE желтого цвета до 13.12.2024 г.

6. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Головной офис

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ : 188306, Ленинградская область,
Гатчинский р-н, г.Гатчина,
ул. Железнодорожная, д.45
Тел./факс: 8(812)960-03-61/62/63; 8 (812) 457-04-01
e-mail: info@primatek.ru; industrial@primatek.ru

Представители в регионах

МОСКВА : Москва, Щелковское шоссе 2А, офис 837-842.
Тел: 8 (499/495) 116-03-52
e-mail: moscow@primatek.ru

НОВОСИБИРСК : Новосибирск, ул. Шорная, д.21.
Тел.: 8 (383) 220-50-13; 8 (383) 220-50-93;
e-mail: novosibirsk@primatek.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ : Екатеринбург, ул.Совхозная, д.20 А
Тел.: 8 (343) 221-51-57
e-mail: ekaterinburg@primatek.ru

КРАСНОЯРСК : Красноярск, ул. Калинина, 85, оф.2-22.
Тел.: 8 (3912) 906-086
e-mail: krasnoyarsk@primatek.ru

САМАРА : Самара, Заводское шоссе, д.11, офис 403, БЦ «Завод».
Тел./факс: 8 (846) 979-68-38
e-mail: samara@primatek.ru

ЧЕЛЯБИНСК : Челябинск, ул.Сормовская, д. 32, офис 206.
Тел./факс: 8 (351) 773-38-56
e-mail: chelyabinsk@primatek.ru

МИНСК (БЕЛАРУСЬ) : Минск, ул. Инженерная, д. 18/1, пом. 4
Тел.: 10 375 (17) 270-70-60
e-mail: minsk@primatek.ru

