

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

PrimaRoadAK-511

Код продукта: IS-0940-XXXX-X

Актуализировано: 23.03.2021

PrimaRoad AK-511 - готовая к использованию однокомпонентная быстровысыхающая акриловая краска для дорожной разметки. Обладает повышенной прочностью и устойчивостью к истиранию, устойчива к воздействию ультрафиолета, имеет повышенные защитные свойства к воздействию воды и солей

1. ПРИМЕНЕНИЕ:

Для разметки проезжей части автомобильных дорог общего пользования, аэродромов, промышленных предприятий с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием. Эмаль PrimaRoad AK-511 может использоваться со стеклошариками на неосвещенных участках дорог, соответствует требованиям ГОСТ Р 52575-2021 и ГОСТ 32830-2014.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

| | |
|--|---|
| Цвет | : белый, желтый, оранжевый, красный, синий, черный. (по требованию клиента возможна колеровка по каталогу RAL). |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, не более | : 15 мин. |
| Массовая доля нелетучих веществ, не менее | : 70 %. |
| Адгезия пленки к стеклу, балл, не более | : 2. |
| Плотность, не менее | : 1,5 г/см ³ . |
| Рекомендованная толщина покрытия | : 300 мкм по мокрой пленке. |
| Практический расход | : 400- 900 г/м ² в зависимости от категории дороги (интенсивности движения), состояния поверхности ее покрытия и типа линий. |
| Срок хранения | : не менее – 12 месяцев при хранении в заводской неповрежденной упаковке в сухом прохладном месте. |

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:

| | |
|--|---|
| Способы нанесения | : маркировочными машинами или вручную кистью/валиком. |
| Подготовка материала | : перед применением тщательно перемешать. При необходимости краску (эмаль) можно разбавить комплектующимся разбавителем (растворителем) PrimaRoad Thinner в количестве не более 3% от массы. |
| Рекомендованная толщина слоя | : по сырой пленке должна быть не менее 300 мкм. |
| Рекомендованные параметры оборудования | : - диаметр сопла 0,021 – 0,027 дюйма. - рабочее давление 140 – 180 бар, в зависимости от выбранного сопла. |
| Параметры нанесения | : разметку следует наносить в сухую погоду по сухому, очищенному от грязи, пыли, песка и масел дорожному покрытию при установившейся температуре воздуха и покрытия не ниже 5°С и не выше 35°С и влажности воздуха не более 85%. Не рекомендуется производить разметку на свежее уложенных дорожных покрытиях, а также на асфальтобетонных дорожных покрытиях при наличии выпотевания битума более 50 % от общей площади покрытия, так как эмаль (краска) на этих участках может пожелтеть. |
| Дополнительные параметры нанесения | : нанести световозвращающие стеклянные шарики диаметром от 100 до 600 мкм из расчета 200-400 г/м ² . для повышения видимости дорожной разметки в темное время суток на свеженанесенную полосу разметки (но не позднее 5 с.) |

4. БЕЗОПАСНОСТЬ:

- Материал огнеопасен!
- Не работать вблизи открытых источников огня.
- Для защиты рук применять резиновые перчатки.
- Транспортировать и хранить эмаль в плотно закрытой таре вдали от отопительных приборов, при температуре от минус 40°С до 30°С.

5. СЕРТИФИКАТЫ И ОДОБРЕНИЯ:

Сертификат Государственной Регистрации № RU.77.01.34.007.Е.002068.09.15 от 18.09.2015г.

Сертификат соответствия ГОСТ Р 52575-2006 и ГОСТ Р 51256-2011, РОСС RU.0001.11.АВ51.Н08208 от 01.10.2015 г.

Декларация соответствия № RU Д-РУ. Н012.В.04634 от 30.09.2015 г.

ЦИТ «Дорконтроль». Протокол №494 от 30 марта 2017 г. на соответствие ГОСТ 32830-14, ГОСТ 52575-06.

6. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Головной офис

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ : 188306, Ленинградская область,
Гатчинский р-н, г.Гатчина,
ул. Железнодорожная, д.45
Тел./факс: 8(812)960-03-61/62/63; 8 (812) 457-04-01
e-mail: info@primatek.ru; industrial@primatek.ru

Представители в регионах

МОСКВА : Москва, Щелковское шоссе 2А, офис 837-842.
Тел: 8 (499/495) 116-03-52
e-mail: moscow@primatek.ru

НОВОСИБИРСК : Новосибирск, ул. Шорная, д.21.
Тел.: 8 (383) 220-50-13; 8 (383) 220-50-93;
e-mail: novosibirsk@primatek.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ : Екатеринбург, ул.Совхозная, д.20 А
Тел.: 8 (343) 221-51-57
e-mail: ekaterinburg@primatek.ru

КРАСНОЯРСК : Красноярск, ул. Калинина, 85, оф.2-22.
Тел.: 8 (3912) 906-086
e-mail: krasnoyarsk@primatek.ru

САМАРА : Самара, ул. Авиационная, д. 1, Литер А, офис 6.
Тел./факс: 8 (846) 979-68-38
e-mail: samara@primatek.ru

ЧЕЛЯБИНСК : Челябинск, ул.Сормовская, д. 32, офис 206.
Тел./факс: 8 (351) 773-38-56
e-mail: chelyabinsk@primatek.ru

МИНСК (БЕЛАРУСЬ) : Минск, ул. Инженерная, д. 18/1, пом. 4
Тел.: 10 375 (17) 270-70-60
e-mail: minsk@primatek.ru

Утверждаю:

Генеральный директор _____/Д.В. Дронь

Согласовано:

Начальник службы развития и технической поддержки _____/Е.А. Громадская

Технический директор _____/А.С.Ефимова

Директор по маркетингу _____/Ю.В. Ельцова